

Suma Silver

Disossidante per argento - formula sicura

D8

Descrizione

Suma Silver D8 è un prodotto altamente efficace per la disossidazione di posate, piatti, vassoi e oggetti per la tavola in argento o silver plated.

Caratteristiche principali

Suma Silver D8 è un prodotto formulato specificatamente per disossidare l'argento tra cui posate, piatti di portata, vassoi e ornamenti da tavola. Il prodotto contiene una miscela di acidi, agenti riducenti e tensioattivi per un'efficace e veloce disossidazione dell'argento e di articoli placcati d'argento.

Benefici

- Agisce rapidamente, senza alcuna azione abrasiva e senza bisogno di strofinare.
- Pratico da utilizzare ed economico, il prodotto può essere utilizzato più volte.
- Odore lieve.

Modalità d'uso

Suma Silver D8 è pronto all'uso e si utilizza tal quale.

1. Riempire un contenitore di plastica con **Suma Silver D8**.
2. Immergere le parti di argento nel **liquido non diluito** per **1-5 secondi**. Per evitare la corrosione (colorazione nera dell'argento) non tenere le parti in immersione per più di 30 secondi.
3. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita e asciugare accuratamente o lavare in lavastoviglie usando un detergente senza candeggiante
4. **Suma Silver D8** può essere utilizzato più volte. Quando l'effetto si riduce, sostituire la soluzione usata.

Note: Utilizzare preferibilmente un contenitore di plastica.

Caratteristiche tecniche

Stato fisico	liquido limpido arancione
pH tal quale	1.7
Peso specifico (20 °C)	1.03

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Per le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto consultare la scheda di sicurezza.

Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme.

Compatibilità del prodotto

Non utilizzare su materiali che non siano argento o silver plated.

Suma Silver

Diversey

CH-9542 Münchwilen

Tel. 071 / 969 27 27

Fax. 071 / 969 22 53

www.diversey.com

P98846CHIT-01

© Copyright 2011 Diversey